



# STRATUM

PRODUCCIÓN NORMAL



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABLAS DE CARACTERISTICAS:** Rev 125

**DESCRIPTION:** Geotextil no tejido agujetados (GTX-N)

**COMPOSICION:** Polipropileno multicolor

## CARACTERISTICAS FISICAS

Gramaje	g/m <sup>2</sup>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1500</b>	<b>2000</b>	EN ISO 9864
Espesor bajo 2 kPa	mm	3,00	3,60	4,20	5,00	6,50	7,80	9,00	10,00	EN ISO 9863

## CARACTERISTICAS MECANICAS

Resistencia a tracción MD	kN/m	12,0	14,0	16,0	19,0	24,0	29,0	35,0	45,0	EN ISO 10319
Resistencia a tracción CMD	kN/m	12,0	14,0	16,0	19,0	24,0	29,0	35,0	45,0	EN ISO 10319
Alargamiento a la carga maxima MD	%	70	70	70	70	70	70	70	70	EN ISO 10319
Alargamiento a la carga maxima CMD	%	70	70	70	70	70	70	70	70	EN ISO 10319
Resistencia a perforación CBR	kN	2,1	2,5	2,9	3,3	4,4	5,3	6,5	8,5	EN ISO 12236
Perforación en la caída del cono	mm	25	20	16	12	7	6	5	2	EN ISO 13433
Eficiencia de la protección	N	550	650	780	900	1100	1300	2000	2500	EN 14574

## CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Porometría O <sub>90</sub>	µm	70	70	70	70	70	70	70	70	EN ISO 12956
Permeabilidad normal al plano V <sub>H</sub> 50	l/s*m <sup>2</sup>	24	11	13	15	10	5	4	3	EN ISO 11058

## NOTAS

Son indicados los valores nominales obtuvieron por una confrontación estadística del resultado de pruebas de laboratorio.

Vigano Pavitex tiene el derecho de actualizar los datos en cualquier momento y sin nota. Tolerancia en el tamaño ± 2%.

Otros tipos están disponibles a demanda. Otra información está disponible en las fichas técnica de cada producto.

Vigano Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.exp@pavitex.com](mailto:geo.exp@pavitex.com)

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001

**PAVITEX**<sup>®</sup>