



PAVIROCK TPV

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

TABELLA RIEPILOGATIVA: Rev 125

DESCRIZIONE: Geogriglia tessuta (GGR)

COMPOSIZIONE: Poliestere alta tenacità con rivestimento polimerico

CARATTERISTICHE FISICHE

		35/20	55/20	80/20	110/20	150/20	200/20	
Apertura maglia	mm	25x40	25x40	25x40	25x40	25x40	25x40	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	35,0	55,0	80,0	110,0	150,0	200,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	10	10	10	10	10	10	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	10	10	10	10	10	10	EN ISO 10319

PARAMETRI CARATTERISTICI

Resistenza a trazione MD al 2% di allungamento	kN/m	7,0	11,0	16,0	22,0	30,0	40,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione MD al 5% di allungamento	kN/m	18,0	23,0	40,0	55,0	69,0	84,5	EN ISO 10319

NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli $\pm 5\%$.

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.it@pavitex.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

PAVITEX®