



# FIBERGLASS GEOGRID



PRODUZIONE STANDARD

VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABELLA RIEPILOGATIVA:** Rev 124

**DESCRIZIONE:** Geogriglia tessuta (GGR)

**COMPOSIZIONE:** Fibra di vetro con coating bituminoso

## CARATTERISTICHE FISICHE

		50/50	100/100	
Apertura maglia	mm	25X25	25X25	-

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	50,0	100,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	50,0	100,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	1,36	1,63	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	1,58	1,70	EN ISO 10319

## NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli  $\pm 5\%$ .

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.it@pavitex.com](mailto:geo.it@pavitex.com)

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

**PAVITEX**<sup>®</sup>