



PAVIROCK B

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

TABELLA RIEPILOGATIVA: Rev 122

DESCRIZIONE: Geotessile tessuto a bandelle (GTX-W)

COMPOSIZIONE: Polipropilene nero

CARATTERISTICHE FISICHE		15/15	23/23	32/32	42/42	52/52	75/75	85/85	110/110	
Massa areica	g/m ²	70	120	155	205	250	350	380	480	EN ISO 9864
CARATTERISTICHE MECCANICHE										
Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	85,0	110,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	85,0	110,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	14	15	16	16	15	15	15	15	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	10	11	15	11	11	11	11	11	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	1,8	3,0	3,5	5,2	6,5	10,0	10,5	12,0	EN ISO 12236
Perforazione al cone drop test	mm	21	12	12	10	8	5	4	3	EN ISO 13433
CARATTERISTICHE IDRAULICHE										
Apertura caratteristica O ₉₀	µm	300	250	200	200	190	110	180	135	EN ISO 12956
Permeabilità normale al piano V _{IH} 50	l/s*m ²	5	7	7	25	21	10	9	9	EN ISO 11058

NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli ± 5%.

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)
Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.it@pavitex.com
Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

