



# GEOTEX R/RC

PRODUCCIÓN NORMAL



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABLAS DE CARACTERISTICAS:** Rev 124

**DESCRIPTION:** Geotextil no tejido agujetados (GTX-N)

**COMPOSICION:** Poliéster blanco/multicolor

## CARACTERISTICAS FISICAS

Gramaje	g/m <sup>2</sup>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	EN ISO 9864
Espesor bajo 2 kPa	mm	0,90	1,30	1,80	2,40	2,80	3,60	4,00	EN ISO 9863

## CARACTERISTICAS MECANICAS

Resistencia a tracción MD	kN/m	1,5	2,6	3,0	4,0	4,9	6,5	7,0	EN ISO 10319
Resistencia a tracción CMD	kN/m	1,5	2,6	4,0	5,2	6,0	8,0	10,0	EN ISO 10319
Alargamiento a la carga maxima MD	%	45	45	45	55	60	70	70	EN ISO 10319
Alargamiento a la carga maxima CMD	%	50	55	55	55	65	65	70	EN ISO 10319
Resistencia a perforación CBR	kN	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,5	2,0	EN ISO 12236
Perforación en la caída del cono	mm	50	40	20	18	16	5	0	EN ISO 13433

## CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Porometria O <sub>90</sub>	µm	80	70	65	60	60	60	60	EN ISO 12956
Permeabilidad normal al plano Vi <sub>H</sub> 50	l/s*m <sup>2</sup>	80	50	40	30	35	15	10	EN ISO 11058

## NOTAS

Son indicados los valores nominales obtuvieron por una confrontación estadística del resultado de pruebas de laboratorio.

Viganò Pavitex S.p.A. tiene el derecho de actualizar los datos en cualquier momento y sin nota. Tolerancia en el tamaño ± 2%.

Otros tipos están disponibles a demanda. Otra información está disponible en las fichas técnica de cada producto.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.exp@pavitex.com](mailto:geo.exp@pavitex.com)

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001

**PAVITEX®**