



# PAVIROCK B

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABELLA RIEPILOGATIVA:** Rev 124

**DESCRIZIONE:** Geotessile tessuto a bandelle (GTX-W)

**COMPOSIZIONE:** Polipropilene nero

<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>		<b>15/15</b>	<b>23/23</b>	<b>32/32</b>	<b>42/42</b>	<b>52/52</b>	<b>75/75</b>	<b>85/85</b>	<b>110/110</b>	
Massa areica	g/m <sup>2</sup>	70	120	155	205	250	350	400	500	EN ISO 9864
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>										
Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	85,0	110,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	85,0	110,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	12	15	16	16	17	12	17	18	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	12	11	15	11	12	13	13	14	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	1,8	3,0	3,5	5,2	6,5	9,0	10,0	12,0	EN ISO 12236
Perforazione al cone drop test	mm	20	12	12	10	8	5	4	3	EN ISO 13433
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE</b>										
Apertura caratteristica O <sub>90</sub>	µm	160	250	200	200	190	110	180	135	EN ISO 12956
Permeabilità normale al piano V <sub>IH</sub> 50	l/s*m <sup>2</sup>	5	10	20	25	21	13	10	9	EN ISO 11058

## NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli ± 5%.

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)  
Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.it@pavitex.com](mailto:geo.it@pavitex.com)  
Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

**PAVITEX**<sup>®</sup>